

## シャモット質耐火煉瓦

耐火物の中で最も多く使用され、又、その汎用的特性のため、その用途も多方面にわたっております。当社では特に良質のシャモット、原料等を使用し厳重な品質管理により、安心して使用できる製品としてご好評を得ております。

品質		品名	シャモット質	
			34	32
耐火度			34	32
化学成分 %	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	> 38	> 30	
	SiO <sub>2</sub>	< 60	< 68	
	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	< 2	< 2	
気孔率		< 24	< 25	
かさ比重		> 2.00	> 1.95	
圧縮強さ MPa		> 25	> 20	
荷重軟化点(T <sub>2</sub> )°C		> 1350	> 1300	